

FICHA TÉCNICA

Granitolit[®]

ARGAMASSA ACI GRANITOLIT

Argamassa de Alta
performance para sua obra



SAIBA MAIS



(44) 99997-4961



granitolit.com.br



@granitolit






ARGAMASSA COLANTE INTERNO

A Argamassa Colante Interna ACI Granitolit é especialmente desenvolvida para o assentamento de placas cerâmicas em áreas internas. Formulada com matérias-primas selecionadas, ela garante excelente aderência e resistência mecânica. Além disso, a argamassa oferece uma massa leve, macia e de ótimo rendimento, ideal para aplicações em ambientes internos.

Aplicações: Placas cerâmicas, Porcelanatos, Pedras naturais, Pastilhas de porcelana e de vidro.



Cerâmicas



Uso Interno



Não Precisa Esperar,
Misture e Aplique



Pisos e Paredes

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- Desempenadeira dentada.
- Colher de pedreiro ou misturador mecânico com hélice apropriada.
- Martelo de borracha.
- Caixote ou masseira.
- Balde com medidor de água.
- Espaçadores conforme indicar o fabricante da cerâmica.
- EPIs (Luva, óculos, máscara, botina de segurança).

PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 15 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó

Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Argamassa ACI, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004).

Granitolit®

