

FICHA TÉCNICA

Granitolit[®]

ARGAMASSA ACII GRANITOLIT

Argamassa de Alta
performance para sua obra



SAIBA MAIS

 (44) 99997-4961

 granitolit.com.br

 @granitolit



ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL

Esta é uma argamassa versátil, ideal para assentamentos que exigem alta aderência, resistência mecânica e flexibilidade. A Argamassa ACIII Granitolit se destaca no mercado entre as argamassas ACIII, sendo classificada conforme a ABNT NBR 14081-1. Esta classificação garante excelente desempenho, especialmente em assentamentos em paredes, facilitando sua aplicação.

Aplicações: Placas cerâmicas, Porcelanatos, Pedras naturais, Pastilhas de porcelana e de vidro.



Placas de Diversos Tamanhos



Interno/Externo



Porcelanatos, Cerâmicas, Pedras Naturais e Blocos de Vidro



Fachadas, Piscinas, Saunas e Reservatórios



Sobreposição Cerâmicas e Porcelanato Externo

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- Desempenadeira dentada.
- Colher de pedreiro ou misturador mecânico com hélice apropriada.
- Martelo de borracha.
- Caixote ou masseira.
- Balde com medidor de água.
- Espaçadores conforme indicar o fabricante da cerâmica.
- EPIs (Luva, óculos, máscara, botina de segurança).



Pisos, Paredes e Drywall



Alto e Baixo Tráfego

PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,6 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 1 Mpa
Cura Submersa	≥ 1 Mpa
Tempo em aberto	≥ 1 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,7 Mpa
Estado físico	Pó

Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

AC3 GRANITOLIT, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit[®]



SAIBA MAIS